



P 812

2010

## Knauf Dekorputz Dekoratīvais apmetums

### Materiāls

Knauf Dekorputz ir dekoratīvais apmetums uz cementa bāzes ar hidrofobizējošām piedevām. Pirms lietošanas gatavais sausais maisījums ir jāsajauc ar ūdeni. Izstrādei ar rokām.

### Uzglabāšana

12 mēnešus, sausās telpās uz koka paletēm. Iepilētus maisus labi noslēgt.

### Iepakojums

Graudu lielums līdz 2,0 mm:  
25 kg, art. Nr. 132362  
Graudu lielums līdz 3,15 mm:  
25 kg, art. Nr. 132363

### Pielietojums

Dekoratīvais apmetums ir paredzēts lietošanai uz šādām pamatnēm: minerāliem pamata apmetumiem iekšdarbos un ārdarbos, Knauf termoizolācijas sistēmām, gludām betona virsmām, ģipša apmetumam un ģipškartona plāksnēm iekšdarbos.

### Īpašības

- Rūpnieciski sagatavots sausais maisījums
- Pārbaudīta, konstanta kvalitāte
- Ātra un vienkārša izstrāde
- Ūdens tvaikcaurlaidīgs

## Pamatne

Pamatnei jābūt sausai, nestspējīgai, nesasalušai, bez putekļiem, liekām daļām un izviedrējumiem.

### Pamatnes sagatavošana

Sargāt no lietus un augstām temperatūrām. Pamata apmetumu pēc sacietēšanas apstrādāt ar Knauf Tiefengrund un Knauf Putzgrund. Tas pats attiecas arī uz betona virsmām. Ģipša apmetumus un ģipškartona plāksnes pirms tam apstrādāt ar Knauf Tiefengrund un Knauf Putzgrund. Armētas virsmas gruntēt ar Knauf Putzgrund Mineral.

Minimālais starplaiks pēc apmetuma apakšējo kārtu uzklāšanas:

KZ Maschinenputz, pamata apmetumi	10 dienas/cm, kopā
	vismaz 14 dienas
Klebespachtel	vismaz 3 dienas

## Temperatūra / klimats

Gaisa un būves temperatūrai izstrādes un sacietēšanas laikā jābūt virs +5°C. Sargāt no lietus un tiešiem saules stariem.

## Izstrāde

### Darba norise

Knauf Dekorputz, izmantojot mikseri, sajauc ar apm. 5,5-6 litriem tīra ūdens uz maisu, līdz izveidojas viendabīga konsistence bez kunkuļiem, 5 min. ļauj nobriest, vēlreiz samaisa un, ja nepieciešams, noregulē izstrādei vajadzīgo konsistenci. Pēc tam ar apmetēja ķelli klāj uz virsmas nepieciešamajā biezumā un rīvē ar piemērotu rīvdēli.

### Uzmanību!

Vienmēr iejaukt tikai veselu maisu.

Rīvēšanas laikā papildus nemitrināt (krāsas pleķi).

## Izstrādes laiks un žūšana

Iejauktais materiāls ir izstrādājams apm. 2 stundu laikā – atkarībā no laika apstākļiem. Ievērot starplaiku pirms nākamo kārtu uzklāšanas (piem., Knauf egalizācijas krāsa) vismaz 3 dienas.

## Tehniskie dati

Sausā maisījuma svars: apm.

1,3-1,4 kg/dm<sup>3</sup>

Graudu izmērs: līdz 2,0 mm  
līdz 3,15 mm

Materiāla patēriņš:

graudu izmērs  
2,0 mm – apm. 3,1 kg/m<sup>2</sup>  
graudu izmērs  
3,15 mm – apm. 3,5 kg/m<sup>2</sup>

Ūdens tvaika difūzijas pretestības koef.:

$\mu$  25

Reakcija uz uguni: A 1

Ūdens uzsūkšana: W1

Adhēzija: 0,2 N/mm<sup>2</sup>

Sagrūšanas raksturs: B

Spiedes izturība pēc 28 dienām:

CS II

## Citi norādījumi

Knauf Dekorputz nedrīkst jaukt ar citiem materiāliem, jo to ietekmē var stipri mainīties apmetuma īpašības. Instrumentus tūlīt pēc lietošanas notīrīt ar ūdeni.

**Kvalitātes nodrošinājums.** Paškontrolē rūpnīcas laboratorijā.

**Knauf Dekorputz atbilst ETAG 004 prasībām, kas apliecināts ar Eiropas tehniskajiem apstiprinājumiem ETA-10/0390, ETA 10/0320 un sertifikātiem Nr. 1020-CPD-020-024916, Nr. 1020-CPD-020-024918.**

**Iedalījums saskaņā ar ķīmisko vielu likumu. Xi kairinošs**

R36/37/38 Kairina acis, ādu un elpošanas sistēmu. R43 Saskaroties ar ādu, var izraisīt paaugstinātu jutīgumu. S2 Sargāt no bērniem. S24/25 Nepieļaut nokļūšanu uz ādas un acis. S26 Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisko palīdzību. S28 Ja nokļūst uz ādas, nekavējoties skalot ar lielu daudzumu ūdens. S37 Strādāt aizsargcimdos. S46 Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai marķējumu.

Atkritumu savākšana: pēc reaģēšanas ar ūdeni paliekas izmest kopā ar mājamsaimniecības atkritumiem. Pilnībā iztukšotu iepakojumu nodot atkārtotai pārstrādei. Sasaitētā, sacietējušā veidā produkts nav kairinošs.

Knauf info centrs:

+371 67 032 999

info@knauf.lv

www.knauf.lv

Knauf sistēmas būvfizikālās, statiskās un tehniskās īpašības tiek pilnībā garantētas tikai tad, ja ir lietotas Knauf sistēmas sastāvdaļas vai īpaši Knauf ieteikti produkti.

**Knauf SIA** Daugavas iela 4, Saurie, Rīgas raj., LV-2118, Latvija, tālr.: (+371) 67 032 999, fakss: (+371) 67 032 969.

Knauf SIA patur tiesības tehnisko izmaiņu veikšanai. Garantija attiecas tikai uz materiāla nevainojamām īpašībām. Materiāla patēriņa, daudzuma un izpildījuma rādītāji ir pieredzes rezultātā iegūti lielumi, kas nevar tikt attiecināti uz katru individuālu gadījumu tiešā nozīmē. Dotās vērtības neatbrīvo pircēju / pārdevēju no produkcijas derīguma pārbaudes attiecīgajam pielietojumam. Izdevumu aizsargā autortiesības. Izmaiņas, pārpublicējumi un kopijas, arī fragmenti, iespējami tikai ar Knauf SIA atļauju.